























**COMMITTED
TO THE HEALTH
OF ONE**

WWW.FORBO-FLOORING.CZ/CHO

Technické specifikace

Vinylové dílce Allura splňují požadavky normy EN-ISO 10582

		Allura 0.70	Allura 0.55	
	Celková tloušťka	EN-ISO 24346	2.5 mm	2.5 mm
	Nášlapná vrstva	EN-ISO 24340	0.70 mm	0.55 mm
	Velikost kolekce		112	112
	Občanská výstavba	EN-ISO 10874	34	33
	Lehký průmysl	EN-ISO 10874	43	42
	Rozměr čtverců	EN-ISO 24342	50 x 50 cm / 75 x 25 cm / 75 x 50 cm / 75 x 75 cm / 100 x 100 cm	50 x 50 cm / 75 x 25 cm / 75 x 50 cm / 75 x 75 cm / 100 x 100 cm
	Rozměr prken	EN-ISO 24342	50 x 15 cm / HP 90 x 15 cm / 100 x 15 cm / 120 x 20 cm / 150 x 28 cm / 180 x 32 cm	50 x 15 cm / HP 90 x 15 cm / 100 x 15 cm / 120 x 20 cm / 150 x 28 cm / 180 x 32 cm
	Množství dílců/m ² v balení		3.0 m ² (12 ks) / 4.0 m ² (24 ks) / 3.75 m ² (10 ks) / 0.56 m ² (1pcs) / 1.00 m ² (1pcs)	3.0 m ² (12 ks) / 4.0 m ² (24 ks) / 3.75 m ² (10 pcs) / 0.56 m ² (1pcs) / 1.00 m ² (1pcs)
	Množství prken/m ² v balení		3.0 m ² (40 ks) / 4.5 m ² (40 ks) / 3.0 m ² (20 ks) / 2.9 m ² (12 ks) / 4.2 m ² (10 ks) / 4.6 m ² (8 ks)	3.0 m ² (40 ks) / 4.5 m ² (40 ks) / 3.0 m ² (20 ks) / 2.9 m ² (12 ks) / 4.2 m ² (10 ks) / 4.6 m ² (8 ks)
	Pravouhlost a přímost	EN-ISO 24342	< 400 mm < 0.25 mm > 400 mm < 0.35 mm	< 400 mm < 0.25 mm > 400 mm < 0.35 mm
	Celková hmotnost	ISO 23997	ca 3600 g/m ²	ca 3400 g/m ²
	Obsah pojidel v nášlapné vrstvě	EN-ISO 10582	Typ 1	Typ 1
	Protikluznost	DIN 51130	R10	R10
	Kročejeová neprůzvučnost	EN ISO 717-2	6 dB	6 dB
	Odolnost vůči kolečkům	ISO 4918	Vynikající	Velmi dobrá
	Odolnost vůči bodovému zatížení <i>Typická hodnota</i>	ISO 24343-1	≤ 0.10 mm ~ 0.04 mm	≤ 0.10 mm ~ 0.04 mm
	Barevná stálost	ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
	Emise VOC	ISO 16000-9	≤ 100 µg/m ³	≤ 100 µg/m ³
	Chemická odolnost	EN-ISO 26987	Velmi dobrá	Velmi dobrá
	Rozměrová stálost (po vystavení teple)	EN-ISO 23999	≤ 0.05%	≤ 0.05%
			EN 14041 	EN 14041 
	Všechny produkty Allura splňují požadavky normy EN 14041		0200130-DoP-306	0200130-DoP-306
	Reakce na oheň	EN 13501	B _f -s1	B _f -s1
	Protikluznost	EN 13893	DS - µ > 0.30	DS - µ > 0.30
	Tepelná vodivost	EN 12524	0.25 W/mK	0.25 W/mK
	Elektrostatické vlastnosti	EN 1815	< 2 kV	< 2 kV

Všechny prodejní organizace společnosti Forbo Flooring Systems jsou celosvětově certifikovány podle Systému managementu kvality dle normy ISO 9001.

Všechny výrobní závody společnosti Forbo Flooring Systems jsou certifikovány podle Systému Environmentálního managementu dle normy ISO 14001.

Posuzování životního cyklu výrobku (LCA) u produktů společnosti Forbo Flooring Systems je doloženo v jednotlivých prohlášeních Environmental Product Declarations (EPD), které naleznete na našich stránkách.



Česká s Slovenská Republika

Forbo s.r.o.
Novodvorská 994
142 21 Praha 4
Tel.: + 420 239 043 011
Fax: + 420 239 043 012
E-mail: info@forbo.cz
www.forbo-flooring.cz

forbo

FLOORING SYSTEMS