Technické specifikace

Step splňuje požadavky normy ISO 10582 a 13845

		Surestep Original Surestep Star	Surestep Wood Surestep Stone Surestep Mineral Surestep Texture	Safestep R11	Safestep R12	Safestep Aqua	Surestep Laguna
Celková tloušťka	EN - ISO 24346	2.0 mm	2.0 mm	2.0 mm	2.0 mm	2.0 mm	2.0 mm
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN - ISO 24340	0.7 mm	0.7 mm	0.7 mm	0.7 mm	0.7 mm	0.7 mm
Občanská výstavba	EN - ISO 10874	Třída 34	Třída 34	Třída 34	Třída 34	Třída 34	Třída 34
Lehký průmysl	EN - ISO 10874	Třída 43	Třída 43	Třída 43	Třída 43	Třída 43	Třída 43
Velikost kolekce		24 - 13	12 - 8 - 5 - 5	8	4	12	12
Šířka role	EN - ISO 24341	2.00 m	2.00 m	2.00 m	2.00 m	2.00 m	2.00 m
Délka role	EN - ISO 24341	20 - 27 m	20 - 27 m	20 - 27 m	20 - 27 m	20 - 27 m	20 - 27 m
Celková hmotnost	EN - ISO 23997	2.75 kg/m^2	2.75 kg/m^2	2.75 kg/m^2	2.75 kg/m^2	2.75 kg/m^2	2.75 kg/m^2
Rozměrová stálost	EN - ISO 23999	< 0.1%	< 0.1%	< 0.1%	< 0.1%	< 0.1%	< 0.1%
Odolnost vůči bodovému zatížení	EN - ISO 24343-1	≤ 0.05 mm	≤ 0.05 mm	≤ 0.05 mm	≤ 0.05 mm	≤ 0.05 mm	≤ 0.05 mm
Odolnost vůči kolečkům	EN 425	Žádný vliv	Žádný vliv	Žádný vliv	Žádný vliv	Žádný vliv	Žádný vliv
Použití v mokrých prostorách	EN 13533	Ano	Ne	Ano	Ano	Ano	Ano
Barevná stálost	EN - ISO 105 B-02	≥6	≥6	≥6	≥6	≥6	≥6
Ohebnost	EN - ISO 24344	ø 10mm	ø 10mm	ø 10mm	ø 10mm	ø 10mm	ø 10mm
Protikluznost	EN 13845 příloha C	ESf	ESf	ESf	ESf	ESb	ESb / ESf
	EN 13845 příloha D 50.000 otáček <10% ztráta	Třída 34/43	Třída 34/43	Třída 34/43	Třída 34/43	Třída 34/43	Třída 34/43
	DIN 51130	R10	R10	R11	R12	R10	R10
	Din 51097					Třída C	Třída B
Chemická odolnost	EN-ISO 26987	Velmi dobrá	Velmi dobrá	Velmi dobrá	Velmi dobrá	Velmi dobrá	Velmi dobrá
Elektrický odpor	EN 1081 (R1)	> 1.10^9 Ω	> 1.10^9 Ω	> 1.10^9 Ω	> 1.10^9 Ω	> 1.10^9 Ω	> 1.10^9 Ω

EN 14041

CE

0200101-DoP-306

Step splňuje požadavky normy EN 14041

Reakce na oheň	EN 13501-1	B_{fl}-s1	B_{fl}-s1	B_{fl}-s1	B_{fl}-s1	B_{fl}-s1	B_{fl}-s1
Elektrostatický náboj	EN 1815	< 2kV	< 2kV	< 2kV	< 2kV	< 2kV	< 2kV
Tepelná vodivost	EN 12524	0.25 W/m.K	0.25 W/m·K	0.25 W/m·K	0.25 W/m·K	0.25 W/m·K	0.25 W/m·K
Protikluznost	EN 13893	DS: ≧0.30	DS: ≧0.30	DS: ≧0.30	DS: ≧0.30	DS: ≧0.30	DS: ≧0.30